



*Pérola do Planalto*

**Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS**  
**URBANOS E RURAIS**

Praça Quintino Bocaiuva, 31 Bernardino de Campos, Estado de São Paulo - CEP 18960-000  
Fone/ Fax: (14) 3346-8000 - Cx Postal 51 - Site: [www.bernardinodecampos.sp.gov.br](http://www.bernardinodecampos.sp.gov.br)  
Email: [gabber@cednet.com.br](mailto:gabber@cednet.com.br) / [engenhariabcampos@gmail.com](mailto:engenhariabcampos@gmail.com)  
CNPJ: 44.563.591/0001-80 IE: Isento



**MEMORIAL DESCRITIVO**

**ASSUNTO:** Recapeamento asfáltico com C.B.U.Q.

**LOCAL:** Rua Aracajú

**Descrição**

**1 – Limpeza e lavagem do pavimento existente com jato de água sob pressão.**

1.1 – Serão executados serviços de limpeza tipo varrição no pavimento.

1.2 – Após a limpeza do perímetro existente, será aplicado o jato de água sob pressão, a fim de que não fique qualquer detrito para receber a pintura.

**2 – Imprimadura ligante com emulsão RR 2C**

2.1 – Será executada a imprimadura betuminosa ligante com aplicações de emulsão tipo RR 2C, após aplicada a imprimação permanecerá em repouso até sua secagem e endurecimento suficiente para receber o C.B.U.Q.

**3 – Regularização com pré misturado a quente.**

3.1 – O pavimento onde será aplicado a massa asfáltica, após a imprimadura ligante, deverá ter seus buracos devidamente preenchidos com pré misturado a quente, para que seja colocado o revestimento.

**4 – Camada de rolamento em C.B.U.Q. aplicada com vibro acabadora devidamente compactada com 3,0 centímetros de espessura média.**

4.1 – Serão executados os serviços com revestimento em concreto betuminoso usinado à quente aplicado com vibro acabadora na espessura de 0,03 m. compactada.

Bernardino de Campos, 26 de Fevereiro de 2015.

---

Engº Civil Roberto Corrêa de Moraes  
CREA/SP 5060456883

---

Armando José Pires Beleze  
Prefeito Municipal